



**TEMIR BORAT FEBO<sub>3</sub> MONOKRISTALLARI VA NANOZARRACHALAR  
SINTEZI VA ULARNING OPTIK VA MAGNETO-OPTIK XUSUSIYATLARI.  
TEMIR BORATDA KUZATILADIGAN FARADEY EFFEKTI. TEMIR  
BORATNING OLINISHI VA O'STIRILISHI**

**Turayev Akmal Atayevich**

*BuxDU fizika-matematika fanlari nomzodi (PhD)*

**Abidov Hikmat Xotamovich**

*BuxDU fizika(yo'nalishlar bo'yicha) 2-kurs magistri*

**Annotatsiya:** Bizga ma'lumki hozirgi kunda ilm-fanning rivojlanishi insonlar hayotida juda katta o'zgarishlarga, yengilliklarga yutuqlarga olib kelmoqda. Ayniqsa fizika fanining spectral analiz, magnitooptika, nochiziqli optika nanofizika kabi bo'limlarining rivojlanishi kelajakda insonlarni yanada kuchliroq bilimga ega bo'lishlariga turtki bo'lmoqda. Bu esa insonlar turmush tarzining o'zgarishi, turli kasalliklarning oldini olish va ularni davolash hamda nanorobotlar, nanokompyuterlar kashf qilinishiga olib keldi.

**Kalit so'zlar:** Magnitooptika, ferromagnitlar, Faradey aylanishi, temir borat, nanozarra, kristall tuzilish, domenlar, paramagnet, diamagnitlar.

**SYNTHESIS OF IRON BORATE FEBO<sub>3</sub> SINGLE CRYSTALS AND  
NANOPARTICLES AND THEIR OPTICAL AND MAGNETO-OPTICAL  
PROPERTIES. FARADAY EFFECT OBSERVED IN IRON BORATE.  
EXTRACTION AND CULTIVATION OF IRON BORATE**

**Akmal Atayevich Turayev**

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences of BuxDU (PhD)*

**Hikmat Khotamovich Abidov**


*BukhSU Physics (by major) 2nd year master's degree*

**Abstract:** We know that today the development of science brings great changes in people's lives, relief and achievements. In particular, the development of such departments of physics as spectral analysis, magneto-optics, nonlinear optics and nanophysics motivates people to acquire stronger knowledge in the future. This led to changes in people's lifestyles, prevention and treatment of various diseases, and the discovery of nanorobots and nanocomputers.

**Key words:** Magneto-optics, ferromagnets, Faraday cycle, iron borate, nanoparticle, crystal structure, domains, paramagnet, diamagnets.

**Temir borat** FeBO<sub>3</sub> unumdor model ob'yektidir. Qattiq jismlar fizikasi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar bu bilan bog'liq ya'ni uning xususiyatlarining noyob kompleksi – magnit, rezonans, optik, magneto-optik, magneto-elastik kabilardir. Ushbu xususiyatlarning ayrimlarining kombinatsiyasi temir boratda noyobdir. Shunday qilib, spektrning

ko'rinadigan sohasidagi shaffoflik unda magnit tartib bilan birga yashaydi.  $\text{FeBO}_3$  kristalida trigonal (romboedral) mavjud kristall tuzilishga egadir. Simmetriyaning fazoviy guruhi 6 d3 D (rasm.1.1). Bu dielektrik va magnit jihatidan antiferromagnit yengil tekislik tipidagi zaif ferromagnetizm va magnit anizotropiyadir. Barcha magnit vektorlar taxminan asos tekisligida yotadi ( $\pm 3$  z). An'anaga ko'ra, temir borat monokristallari eritmadan o'stiriladi. Eritma bunday holda, namunalar odatda ingichka asos sifatida olinadi.



**1.1-rasm.** Romboedral o'rnatishdagi  $\text{FeBO}_3$  monokristali.

Temir borat ( $\text{FeBO}_3$ ) - bu raqam jihatidan ancha ustun bo'lgan yana bir material.(Faraday aylanish burchagining yutilish koeffitsientiga nisbati). Temir boratda bu nisbat  $5^\circ$  dan yuqori , chunki magnitlanish yo'nalishi bo'ylab tarqaladigan yorug'lik o'tadi. Ikki sinishi fazasining kechikishisodir bo'ladi va bu ikki sinishning kechikishi tezlikni keltirib chiqaradi.

Ko'pchilik magnito-optik materiallarga xona haroratida ko'rinadigan spektr olish murakkab hisoblanadi.

Ikki sinishining aralashuvi yuqori darajada mukammal temir borat trombotsitlarga o'xshash monokristallar oqim sinterlash orqali o'stiriladi. Faraday aylanishida maksimal aylanishni kamaytiriladi. Shuning uchun, tasodifiy yuqori tezlikdagi kalitlarni tajriba sinovdan o'tkazish uchun ishlataladi. Yagona X-nurlarining diffraktsiyasi va bizning kristalimiz yangi kristall yo'nalishiga ega ekanligi ko'rinib turibdi.

Kommutsatsiyani sinovdan o'tkazish tajribalarimiz shuni ko'rsatdiki,  $\text{FeBO}_3$  yordamida o'tish tezligi  $\text{FeBO}_3$  nanozarrachalarini sintez qilish uchun frezalash texnikasidan foydalanilgan. Trombotsitlar 532 nm to'lqin uzunligida P1 mm dumaloq diafragma bilan 1,2 ns ga yetdi.


Nanozarrachalar ikki sinuvchanlikni yo'q qilishi va bir vaqtning o'zida saqlashi mumkinligini ko'rsatadi. Temir borat ( $\text{FeBO}_3$ ) - bu raqam jihatidan ancha ustun

bo'lgan yana bir material  $\text{FeBO}_3$  ning o'tish tezligi yuqori, ammo Faraday aylanish tezligiga erisha olmaydi.

Faraday aylanishi. Frezeleme va santrifuljdan so'ng  $\text{FeBO}_3$  nanozarrachalarining o'lchamlari hozirgacha 30 nm ga yetdi. Nanozarrachalarni issiq presslash va qayta hosil qilish kerak.

Ikki sindirishni engish, o'tkazuvchanlikni yaxshilash va bir vaqtning o'zida bir xillikni saqlash, orientatsiya tasodifiy yangi kristallarni hosil qilish bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari, ularning kichik tekislikdagi anizotropiyasi, katta tekislikdan tashqarida joylashgan bo'ladi. Temir borat kaltsit tuzilishiga ega (kosmik guruh R3), uni tasvirlash mumkin. Temir borat kristallariga qiziqish asosan ularning yaxshi o'tkazuvchanligidan kelib chiqadi.

To'plangan  $\text{Fe}_3 +$  kationlari va  $(\text{BO}_3)$  navbatini bilan temir ionlari,  $\text{FeBO}_3$  ning kristall tuzilishi 1-2-rasmida ko'rsatilgan. E'tibor bering, bir-birining ustiga qatlamlangan anionlar. CCDC bilan rasmdagi qizil sharlar kislород ionlarini ifodalaydi, sarg'ish va ko'k sharlar esa bor vat emir ionlaridir. Kristallarda olti burchakli yoki rombedral o'qlarning yaqin shartlari ustunlik qiladi. Orientatsiya tasodifiy yangi kristall.



**1-2 rasm:**  $\text{FeBO}_3$  ning kristall tuzilishi: qizil-kislород; sariq-bor; ko'k-temir

**Temir borat  $\text{FeBO}_3$  birinchi marta 1963 yilda Bernal va boshqalar tomonidan ishlab chiqarilgan.** Flyusdan foydalanish  $\text{Bi}_2\text{O}_3$ , shuningdek,  $\text{B}_2\text{O}_3$  va  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  o'z ichiga olgan tizim, sariq-yashil, yaxshi shakllangan olti burchakli trombotsitlar sifatida tasvirlangan. 1968 yilda kukun  $\text{FeBO}_3$  ning magnit domen xususiyatlari 1973 yilda Skott tomonidan muhokama qilingan va  $\text{FeBO}_3$  ning magnit-optik xususiyatlarining qo'llanilishi batafsil muhokama qilindi. Amorf  $\text{FeBO}_3$  tayyorlash uchun texnikadan foydalanilgan. Oqim o'sish texnikasi Vulf tomonidan 1970 yilda o'r ganilgan. Xona haroratida ferromagnit moment va ko'r inadigan hududda yaxshi shaffoflik 1985 yilda aniqlangan. Ommaviy  $\text{FeBO}_3$  bug 'fazasidan evakuatsiya qilingan kvarts ampulalarida tayyorlangan. Xlor bilan kimyoviy transport reaktsiyasi va binarning gaz fazasi reaktsiyasi orqali  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  va  $\text{B}_2\text{O}_3$  oksidlarini HCl tashuvchi sifatida ishlataladi. 1972 yilda monokristalni o'stirish uchun uning fazaviy munosabatlari ham ishlatilgan.

Temir borat Kyuriga ega bo'lgan egilgan antiferromagnit ekanligi isbotlangan.

Agar ketma-ket ko'p qatlamlarning qalinligi to'g'ri tanlangan bo'lsa, ikki singan o'qlar ikkinchi usul - tasodifiy yo'naltirilgan nanozarrachalar bilan ishlash, yuqori sifatli  $\text{FeBO}_3$  yagona kristalli bizning o'ta tezkor almashtirishimiz uchun afzaldir.

Harorat 348 K va xona haroratida to'yinganlik magnitlanishi 9,3 G . Shuning uchun,  $\text{B}_2\text{O}_3-\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{PbO}/\text{PbF}_2$  bilan oqim o'sishi texnikasi ishlatilgan. c o'qi toq sonli qatlamlarga nisbatan  $90^\circ$  ga teng. Shunday qilib, umumiy tuzilma n ta qatlamda nc aylanish bo'ladi. Biroq,  $\text{FeBO}_3$  trombotsitlarining c o'qi tekislikdan tashqarida, mukammal monokristallarni etishtirish potentsiali tufayli, bitta qatlam hosil qilish uchun trombotsitlarni tizimga kesib, silliqlash va keyin yopishtirish kerak.

Tasodifiy taqsimlangan zarralar bo'lsa-da, tarqaladigan nur ikki sinishi o'rtacha bo'lishi mumkin, lekin Faraday effektini saqlash kerak. Bundan tashqari, kvantlashning panjaraga olish effekti tufayli  $\text{FeBO}_3$  kub emas va yorug'lik bo'ylab tarqalishi uchun katta ikki sinuvchanlikka ega qo'shni qatlamlarga perpendikulyardir.  $45^\circ$  burilishga erishish uchun 100 ga yaqin kristall qatlami yarimo'tkazgich Q zarralarining optik va boshqa xossalari zarrachaga kuchli bog'liq magnitlanish yo'nalishi o'zgartirishi zarur. Faraday aylanishi va ikki sinishining bir vaqtning o'zida mavjudligi, qalinligi taxminan 4 mkm bo'lgan har bir qatlamda bo'ladi, buni hosil qilish juda qiyin va yuqori xarajatni keltirib chiqaradi. Albatta, bu qalinliklarning har biriga 1 ning har qanday ko'paytmasini qo'shish mumkin. Ikkita sinuvchanlikni qoplash uchun ikkinchi usuldan foydalanish mumkin edi. Birinchisi, o'zgaruvchan kristall qatlamlarini yig'ishdir, qo'shimcha aylanishsiz qo'shimcha assimilyatsiya qilish xarajati.

Ikkinci usul - tasodifiy yo'naltirilgan nanozarrachalar bilan ishlash hajmi va quyma materialning tegishli xususiyatlaridan keskin farq qilishi mumkin. Bu yo'l istalgan aylanish va kuchaytirilgan o'tkazuvchanlikka ega bo'lishi mumkin. O'zgaruvchan o'lchamdagи yarimo'tkazgich zarralari: Hajmining pasayishi "ko'k siljish" ga olib keladi.


Hajmi kvantlash effektlarining xarakterli misollari yutilish spektrlarining o'zgarishidir.

Shunday qilib, maxsus ko'rindigan diapazonda o'tkazuvchanlikni yanada yaxshilashi mumkin.

$\text{FeBO}_3$  trombotsitlari maydalangan rentgen nurlari diffraktsiyasi bilan sinovdan o'tkaziladi.


Mukammal monokristal  $\text{FeBO}_3$  trombotsitlari  $\text{B}_2\text{O}_3-\text{Fe}_2\text{O}_3$ - yordamida o'stirilishi mumkin edi, bu esa juda qimmat va ko'p vaqt talab qiladigan uy qurilishi ikki qavatli tigel tizimi edi.

Monkristalni o'stirish uchun 10 ml platina tigel ishlatilgan. Issiqlikni saqlash uchun laboratoriya foydalaniladi, Temir oksidi, bor oksidi, qo'rg'oshinning yuqori toza kukunlari (>99,99%)




**1.3-rasm** : o'sish pechining va tigellarning ko'ndalang kesimi.

Sinterlashdan oldin jadvaldag'i kabi kukunlar aralashtiriladi va platinaga solinadi, tigel va tepe bilan qoplangan. Keyin tigel orasiga platina to'r solingan va uning tepasi. Platinali tigelni mahkam ushlab turish uchun kattaroq keramik tigel ishlataligan. Harorat xona haroratiga 0,333 K/min tezlikda kamaydi.



**1-4 rasm:** FeBO<sub>3</sub> kristalining o'sishi uchun harorat rejimlari.


Trombotsitlar sovish paytida platina tigelda kattaroq bo'laklarga aylanadi va qolgan oqim issiq 5M nitrat kislota, ko'p yashil va ozgina sariq FeBO<sub>3</sub> kristallari qo'lg'a kiritildi. 1-4-rasmda kattaligi taxminan 7 mm bo'lgan bu kristallarning katta qismi ko'rsatilgan.



**1-5 rasm:** Laboratoriyada olingan  $\text{FeBO}_3$  kristallari.


$\text{FeBO}_3$  kristallarining odatiy diametri 2 mm dan 5 mm gacha bo'ladi. O'sish tajribalarining taxminan 80% kristall hosil qilishda muvaffaqiyatli bo'ldi.

Faraday aylanishini kuzatish uchun trombotsitni chetidan egish kerak.



**1.6-rasm:** 60 mkm  $\text{FeBO}_3$  ning 532nm bo'lgan Faraday aylanish burchagini eksperimental natijasi.

Biz olgan  $\text{FeBO}_3$  kristallari shaffof va yashil rangga ega, hududi past hodisa ma'lum bir qalin uchun birinchi maksimal Faraday aylanish burchagi bilan mos keladi.



**1-7-rasm:**  $\text{FeBO}_3$  kristalining o'tkazuvchanligi

Ushbu 60 mkm FeBO<sub>3</sub> kristalining o'lchangan ko'rsatkichi (2th/a). 532 nm to'lqin uzunligi 6,9° ga teng.

Har xil o'rtacha kattalikdagi FeBO<sub>3</sub> nanozarracha plyonkasining Faraday aylanishini simulyatsiya qilish 2 2 2 2 = n<sup>3</sup> nanozarrachalar keyin issiq presslangan va orientatsiya-tasodifyi yangi ichiga qayta tashkil etiladi. Aylanish namunada to'planmaydi, lekin 2p ikki sinishi davri bilan o'zgaradi.

Faraz qilaylik, anizotrop kristalning a, b, c o'qlari x, y va z o'qlariga parallel bo'lsin,

o'tkazuvchanligi, FeBO<sub>3</sub> ni sintez qilish uchun yuqori energiyali sharli frezalash usuli ishlatilgan mos ravishda, aniq magnitlanish ±z bo'ylab bo'ladi va yutilish yo'q. Yana, nanozarrachalar, tasodifyi yo'naltirilgan nanozarralar o'rtacha qiymatga ega bo'lishi kutilmoqda. Magnit-optik xususiyat elektromagnit nazariya bilan olinishi mumkin.

### ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shaoying Kang, Shizhuo Yin, Qi Li, Venimadxav Adyam va Yong Chju, quvur ", 1998 yil 31 yanvar innovatsion tarzda ishlab chiqilgan suyuq kristalli to'lqin yo'riqnomasi, " SPIE ning 48-yillik konferentsiyasi, AM03-AM315, San-Diego, CA, 2003 • S. Zhang va Shaoying Kang, "Tuzilgan keramikani lazer bilan qayta ishlash", Xitoy IEEE trans. Magnetics bo'yicha, qabul qilingan • Shaoying Kang va Shizhuo Yin, "Doping magnit granatalar va ularning o'ta tez o'tishga qo'llanilishini tekshirish". SPIE Optics & Photonics 2006, ý6314-65, San-Diego, CA

2. Pensilvaniya shtat universiteti, Universitet Parki, PA • Magistratura, Optika, Tianjin universiteti, Xitoy • BS, Fizika boylimi, Tianjin universiteti, Xitoy Nashrlar va patentlar: • Shaoying Kang va Shizhuo Yin, "Aperiodik koyp qatlamlili tuzilmalarning nazariy tahlili Genetik algoritmdan foydalanish", Journal of Applied Physics, taqdim etilgan

3. Shizhuo Yin va Shaoying Kang "Innovatsion, yuqori darajada integratsiyalashgan, o'ta sezgir, ko'p funksiyali kimyoviy/biologik sensor va tegishli biotibbiy ilovalarni ishlab chiqish" Ichki xavfsizlik uchun ilg'or texnologiyalar bo'yicha ikkinchi xalqaro konferensiya, ICATHS 2004,

4. Sharipov M.Z., Sokolov B.Yu. Fayziyev Sh.Sh., Mirjanova N.N. FeBO<sub>3</sub> : Mg kristalining magnit strukturasining qayta joylashishining uning magnit-optik anizotropiyasiga ta'siri. Fan, texnologiya va ta'lim. 2015. No4 (10), -P. 15-18

5. D. R. Djurayev, B. Yu. Sokolov va Sh. Sh. Fayziyev. FeBO<sub>3</sub> : Mg monokristalining kosmik modulyatsiyalangan magnit tartibidagi fotoinduktsiyali o'zgarishlar. Rossiya fizika jurnali, 2011, jild. 54, №3, -P 382-385

6. D.R. Djurayev, Sh.Sh. Fayziyev, B.Yu. Sokolov. ETDEWEB/Qidiruv natijalari/Magnit: FeBO<sub>3</sub> Mg kristal;Magnitnayaryaba' vromboehdricheskikh kristalle Mezhdunarodnaya konferentsiya, posvyashchennaya 80-letiyu akademika MS Saidova'Fundamental'nye i prakticheskie voprosy fiziki'. 2010.

7. D.R. Jurayev, Sh. Fayziyev, B.Yu. Sokolov. Rombedral  $\text{FeBO}_3$  : Mg kristalidagi "magnit to'lqin". Akademik M.S.ning sakson yilligiga bag'ishlangan to'rtinchi xalqaro konferensiya materiallari. Saidov "Fizikaning fundamental va amaliy muammolari". 2010. - P. 342-344

8. D.R. Djurayev, Sh.Sh. Fayziyev, B.Yu. Sokolov. Kuchsiz ferromagnit  $\text{FeBO}_3$  dagi modulyatsiyalangan magnit holat : Mg; Modulirovannoemagnitnoesostoyanie v slabomferromagnetike  $\text{FeBO}_3$  : Mg. Zamnaviy fizika va astronomiyaning dolzarb muammolariga bag'ishlangan Respublika ilmiy konferensiyasi, II Respublikanskayanauchnayakonferentsiya' Qarshi (O'zbekiston). 2010. 9

9. Valiyev U.V., Saidov K.S., Lukina M.M.  $\text{TbAlO}_3$  nodir yer ortoalyuminatida Faraday effektining tabiatini haqida. Qattiq jismlar fizikasi. 1999. No11, P.2047-2052.

10. D.R. Djurayev, L.N. Niyozov, B.Y. Sokolov. Strukturaviy heterojen oson tekislik zaif ferromagnitlarning modulyatsiyalangan magnit fazasi. Texnik fizika 61 (6), 883-886

11. S.R.Boydedaev, D.Y.Sokolov, D.R. Djurayev, Sh.Fayziyev. Kuchsiz ferromagnit  $\text{FeBO}_3$  :Mgdagi «magnit to'lqin» holati. O'zbekistonFizikaJurnali. 2009. No5, P. 376-383

12. U.V. Valiyev, D.R. Dzhuraev, E.E.Malyshev, K.S. Saidov.  $\text{DyAlO}_3$  ortoalyuminat tarkibidagi  $\text{Dy}^{3+}$  ionining tuproq multipletining elektron tuzilishi. Optika va spektroskopiya. 1999. No86, P. 703-706 13. U.V. Valiev, M.M. Lukina, K.S. Saidov. Noyob yer orto-alyuminat  $\text{TbAlO}_3$  dagi Faraday effektining tabiatini haqida. Qattiq jism fizikasi. 1999. No41, P. 1880-1884 14. D.R. Djuraev, L.N. Niyozov, K.S. Saidov, B.Yu. Sokolov. Magnitoptik usulda terbiumitriy temir-granatida spontan spinflip faza o'tishini tekshirish. Ukraina fizika jurnali. 2012. No5, 531-537-betlar

13. Bolotin, D.D. Temir borat va gematitning kristal-magnit tuzilishini qiyosiy tahlil qilish / D.D. Bolotin, E.M. Maksimova, M.B. Strugatskiy // Uchenye zapiski Taurida milliy universiteti. IN VA. Vernadsko23 (62), No 3. - S. 149–155.

14. Yuqori bosimdagи temir boratning transport va optik xususiyatlari / I.A.Troyan, M.I. Eremets, A.G. Gavrilyuk va boshqalar. // JETP xatlari. - T. 78. - Masala. 1. - S. 16-20.

15. Maksimova, E.M. Doplangan temir borat kristallarining rentgen nurlanishini o'rganish / E.M. Maksimova // Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. IN VA. Vernadskiy. "Fizika" seriyasi. - 2007. - T. 20 (59), No 1. - S. 105– 107.

16. Temir borat va gematitning kristall va magnit tuzilishidagi farqlar tahlil qilinadi. Ushbu kristallarning ko'rib chiqilgan strukturaviy xususiyatlari almashinuv o'zaro ta'sirida, sirt magnitlanishida va bir oqli anizotropiya mexanizmlarida kuzatilgan farqlar bilan bog'liqligi ko'rsatilgan.Strugatskiy MB // J. Magn. Magn. mater. - 1990. - V. 86. - B. 105-114. 17. Artman JO. Antiferromagnit korund tipidagi sesquioksidlardagi magnit anizotropiya / Artman JO,

18. Bolotin DD Temir borat va gematitning kristal-magnit tuzilishini qiyosiy tahlil qilish / Bolotin DD, Macsimova EM, Strugatskiy MB // Taurida milliy VI Vernadskiy universitetining ilmiy eslatmalari. Seriya: Fizika va matematika fanlari. - 2010. - jild. 23(62), ý3. - B. 149-155.

19. Krinchik G.S. Gematitning sirt magnitlanishi / Krinchik G.S., Zubov V.E. // ZhETF. - 1975. - T. 69, No 2 (8). - S. 707-721. Merfi JC, Poner S. // Fizik. Rew. - 1965. - V. 138, No. 3. - B. 912-917.
20. Haqiqiy temir borat monokristalining sirt magnitlanishi / Maksimova EM, Nauhatskiy IA, Strugatskiy VB, Zubov VE // J. Magn. Magn. mater. - 2010. - V. 322. - B. 477-480.
21. Jacobs IS Antiferromagnit gematitda ( $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) tashqi induktsiyalangan magnit fazali o'tishlari / Jacobs IS, Beyerlein RA, Poner S., Remeyka JP // Int. J. Magnitizm. - 1971. - V. 1, №. 2. - B. 193-202. 4. Temir boratda (FeBO<sub>3</sub>) yuqori chastotali antiferromagnit rezonans / Velikov L.V., Proxorov A.S., Rudashevskiy E.G., Seleznev V.N. // ZhETFga xatlar. - 1972. - T. 15, No 12. - S. 722-724.