

TUBENBULOQ KONI VERMIKULITIDAN ISSIQLIKDAN HIMOYALOVCHI QOPLAMALAR OLİSH İMKONİYATLARI

Jumaboyeva O. D.

magistrant, Urganch davlat universtiteti

Aitova Sh.K.

PhD, Urganch davlat universtiteti

Ushbu ilmiy ishda issiqlikdan himoyalovchi qoplamlarni Tubenbuloq koni vermiculiti asosida ishlab chiqarish imkonini beradigan, turli usullar va moddalar yordamida vermiculit va kislota bilan faollashtirilgan vermiculit sellyulozani suvda gidroliz qilish uchun qattiq kislota katalizatori sifatida ishlatilgan, avvaldan belgilab berilgan texnik-ekspluatatsion va sifat ko'rsatkichlariga ega tovar mahsulotini olish Tubenbuloq koni vermiculitidan asosida issiqlikdan himoyalovchi qoplamlar olish imkonini beruvchi tadqiqodlar natijalari keltirilgan.

Boshqa qurilish materiallarning issiqlik o'tkazuvchanlik qobilyatining vermiculit bilan farqi:

Kengaytirilgan vermiculit 0,04 - 0,062 Vt / m.K

Bazalt kanvas 0,04 - 0,062 Vt / m.K

Bentonit 0,08 - 0,084 Vt / m.K

Kengaytirilgan gil shag'al 0,12 Vt / m.K

Asbest-sement plitasi 0,13 Vt / m.K

Ko'pikli beton 0,14 - 0,18 Vt / m.K

Bo'shliq g'isht < 0,56 Vt/m.K

Qattiq g'isht > 0,6 Vt/m.K

G'isht ishlari 0,8 Vt / m.K

Beton 1,45 Vt/m.K

Temir-beton 1,6 Vt/m.K.

Bu ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkinki, boshqa qurilish materiallardan issiqlik o'tkazuvchanlik qobilyati yuqoriligi bilan vermiculitning ko'rsatkichi ancha kattaligi bilan alohida e'tirofga sazovor funksiyani taminlashini ko'rishimiz mumkin [1].

O'zbekistondagi mavjud vermiculit konlaridagi vermiculitning kimyoviy va mineralogik tarkiblari va fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish natijalari, namunalarining ko'pchish jarayonlari keltirilgan va quyidagi usul bilan aniqlangan.

Vermiculitning ko'pchish jarayonlari vermiculitning asosiy fizik xususiyatlaridan biridir[2-5]. Laboratoriya sharoitida vermiculitning ko'pchish

jarayonlari aniqlash uchun Koraqalpog'iston Respublikasi Tubenbuloq koni vermiculitidan namunalar olingan, ularning o'rtacha kimyoviy tarkibi quyidagi jadvalda keltirilgan.


Tubenbuloq koni vermiculitining kimyoviy tarkibi (%)

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	MgO	Na ₂ O+K ₂ O	H ₂ O
37-41	10-14	3-15	1-5	0,6-1,8	15-24	5-13	1,4- 11

Asosan vermukulit ko'pchitilmaydigan tog' jinslari bilan birgalikda korerdan qazib olinadi. Ularni ya'ni tog' jinslarini turli xil usullar bilan tozalanadi : elash, suvda yoki havoda siparatsiyalash yo'li bilan ajratish mumkin. Boyitilgandan keyin vermukulit miqdori 75 -90 % ga yetishi mumkin.

Dastlab Tubenbulak konidan vermiculit minerali olib kelinib, sinov namunalari laboratoriya sharoitida mineralga termik ishlov berish jarayonlari o'rganildi. Chinni xovonchaga vermiculit mineralini mayda bo'lakchalaridan solib elakdan o'tguncha maydalangan. Maydalangan mineralni elaklar jamlanmasiga solib saralash jarayonini olib borilgan. Uch qatlamli bo'lib elangan vermiculit mineralini juda mayda qismini olib elektron tarozida o'lchab, qolgan yiriklarini yana chinni xovonchaga solib tuyishni davom ettirildi.

Mayda fraksiyalarni 0,1- 0,3 mm korund tigelga solib laboratoriyada mufel pechida quyidagi rejimda 4 soat davomida har bir soatda 250 °C haroratdan oshirib vermiculit mineralini ko'pirtirish jarayonini amalga oshirildi. 800 °C haroratdan boshlab mineralning xajmining oshishi kuzatildi.



Rasm-1. Ko'pirtirish darasining vaqtga bog'liqligi

I-tarkib (natriyli suyuq shisha), II-tarkib (bentonit),

III-tarkib (bazalt),

Mufel pech harorati 1000 °C ga yetgandan keyin 5 minut davomida yuqori haroratda ushlab turildi va mo`tadil sovitish uchun pech avtomatik pasayish haroratiga tushirildi. Sovitib olingan qo`pirtirilgan vermiculit keyingi issiqlikdan himoyalovchi qoplamlarni olish uchun ishlatiladigan xom ashyo sifatida ishlatiladi.

Xulosa ornida, keng qamrovli tadqiqotlar va sanoat sinovlari natijasida issiqlikdan himoyalovchi qoplamlar ishlab chiqarishda vermiculitdan oqilona foydalanishning amaldagi imkoniyatlari ishlab chiqarish hajmini oshirish imkoniyatlarini oshiradi.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. I.N.Khaidarov, R.I.Ismailov. Research of features and compositions of vermiculite for use as suspension fire retardant for textile materials // Technical science and innovation. ISSN 2181-0400, -Tashkent. -2020. №2. - P. 34-40.

2. I.N.Khaydarov, R.I.Ismailov, R.M.Ismailova, N.F.Yokubova, O.K.Baysenbaev. Chemical characterization flame retardant suspensions for impregnation of cellulose materials // Technical science and innovation. ISSN 2181-0400, -Tashkent. -2020. №3. -P. 24-31.

3. И.Н.Хайдаров, Р.И.Исмаилов. Изучение огнестойкости целлюлозных материалов, физически модифицированных антиприреновыми сусpenзиями // Universum: технические науки. –Москва, 2020. №6(75) часть 3. -С. 67-71.

4. И.Н.Хайдаров, Р.И.Исмаилов, О.Х.Хасанов. Исследование ИК-спектральных анализов тебунбулакского и модифицированного вермикулита, для получения супензионного антиприrena// Universum: технические науки. –Москва, 2020. №11(80) часть 4. -С. 52-57.

5. И.Н.Хайдаров, Р.И.Исмаилов, О.Х.Хасанов. Определение огнестойкости и рентгено фазовый анализ целлюлозасодержащих материалов модифицированных супензионными антиприренами // Пожаровзрывобезопасность научно-практический электронный журнал. ISSN2181-9327, Ташкент, -2020. №2(5). -С. 255-266.